

## 木质素纤维技术指标

序号	项目		技术指标
1	长度mm		< 6.0
2	筛分析%	冲气筛分析	70±10
		普通网筛分析	0.150mm筛通过率
	0.850mm筛通过率		85±10
3	灰粉含量, %	0.425mm筛通过率	65±10
		0.106mm筛通过率	30±10
		灰粉含量, %	18 ±5, 无挥发物
4	pH值		7.5±1.0
5	吸油率, %		不小于纤维自身质量的5倍
6	含水率, %(以重量计)		<5.0
7	耐热性, 210℃, 2h		颜色、体积基本无变化, 热失重不大于6%
8	木质纤维含量, %(不能含棉绒)		≥85

备注：红色字体 7, 8 序号项为重点检测项